



BORNEO Acier 18

Il s'agit d'un obscurcissant lourd et occultant à 99%

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 440 g/m² 1232 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↑ cm

Conseils d'entretien   

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.89
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) :	0.90
	Classe d'absorption acoustique (a _w) :	A
Indices optiques	Réflexion lumière :	14 %
	Absorption lumière :	86 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	33 %
	absorption solaire :	67 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 46 % Fc 78 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	0
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected